



AIKOLOR Esmalte sintético I Brillante

Aikolor y Aikolor Dúo, es la línea de esmaltes sintéticos en colores de alta prestación listos para aplicar. Es de muy fácil aplicación tanto en uso interior como exterior.

El empleo de exclusivas resinas sintéticas y pigmentos de alta gama, le confieren los atributos de elasticidad y nivelación, logrando un acabado intenso y perdurable. No contiene plomo lo cual lo hace seguro en condiciones normales de uso y está diseñado para proteger y decorar todo tipo de superficies, especialmente madera y metales. Su resistencia a la abrasión y a la exposición solar otorgan una máxima durabilidad.

Se presenta en una amplia gama de colores y tonalidades listos para utilizar. Los tonos se obtienen con el empleo de entonadores Aikolor.

Aplicación: Pínel, rodillo, soplete.

Cantidad de manos: Dos, de acuerdo a la superficie a tratar.

Dilución: No es necesario diluir. En caso de espesamiento, diluir hasta un 5% con aguarrás mineral.

Secado: Es de 6 a 8 hs. entre manos, en función de las condiciones ambientales. Secado final 24 hs.

Lavado de los elementos: Aguarrás.

Preparación de superficies:

Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación.

Superficies nuevas

Metálica: eliminar suciedad y grasitud lavando con aguarrás o thinner. Áreas con óxido abundante, se lijara con tela esmeril o lija gruesa. Utilizar aguarrás o thinner para suprimir el resto de polvillo. Luego aplicar una mano de Fondo anticorrosivo y dejar secar. Lijar suavemente y finalizar con 2 manos de Aikolor esmalte sintético. Cuando se utiliza Aikolor dúo aplicarlo directamente sobre la superficie, sin fondo anticorrosivo.

Madera: eliminar el polvo y aplicar una mano de Fondo blanco para madera. Una vez seco, lijara hasta lograr una terminación alisada, sin asperezas. Es condición, que la madera este seca y estacionada para que pueda ser pintada. Terminar con 2 manos de Aikolor esmalte sintético.

Superficies pintadas:

Metálica: en buenas condiciones, lijara suavemente hasta obtener una superficie áspera que facilite la adhesión del esmalte, concluir, con 2 manos de Aikolor esmalte sintético. En el caso que la superficie se encuentre con pintura anterior en malas condiciones cuarteada, ampollada o descascarada, se elimina con removedor, luego lavar la superficie con aguarrás para eliminarlo completamente. Aplicar 1 mano de Fondo anticorrosivo, dejar secar y finalizar con 2 manos de Aikolor esmalte sintético. Cuando se utiliza Aikolor dúo aplicarlo directamente sobre la superficie, sin fondo anticorrosivo.

Madera: en buenas condiciones, lijara y aplicar 2 manos de Aikolor esmalte sintético. Con pintura deteriorada: suprimir la igual tratamiento que en superficies nuevas) y aplicar Fondo Blanco para Maderas en la zona expuesta.

TIPO DE VEHÍCULO	RESINA ALQUIDICA 50 - 60 %
PESO ESPECÍFICO	1.05 - 1.07
VISCOSIDAD	77 a 81 UK
BRILLO	BRILLANTE
PH	-
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	2 AÑOS
CONTENIDO SÓLIDO	57 a 58 %

TIEMPO DE SECADO	3 HORAS (TACTO)
REPINTADO ENTRE MANOS	6 A 8 HORAS
CURADO TOTAL	7 DÍAS
NÚMERO DE MANOS	2 MANOS
RENDIMIENTO	DE 10 a 12 M2 X LITRO
DILUCIÓN	AGUARRÁS HASTA UN 5 % MÁXIMO
ESPESOR PELÍCULA SECA	35 µc

3 HORAS (TACTO)
6 A 8 HORAS
7 DÍAS
2 MANOS
DE 10 a 12 M2 X LITRO
AGUARRÁS HASTA UN 5 % MÁXIMO
35 µc