



BRAIKE PISCINAS

Braike Piscinas es la línea de revestimiento para piletas formulada para la protección y decoración de las superficies de hormigón, mampostería, revoque.

Son productos desarrollados con pigmentos de alta calidad, que proporcionan una alta resistencia al agua, a los rayos solares y al cloro, favoreciendo la conservación y el embellecimiento de las piscinas.

A) Braike Piscinas de caucho clorado: es una pintura a base de caucho clorado con una elevada resistencia a la intemperie, al agua y a los agentes químicos.

Forma una película de brillo semimate, que evita la adherencia de hongos, algas, suciedad y sales calcáreas.

B) Braike Piscinas de base acuosa: es una pintura de base acrílica que impermeabiliza las superficies. Su dilución con agua constituye una gran ventaja, al evitar el uso de diluyentes con olores desagradables, simplificando su mantenimiento y aplicación.

Preparación de las superficies:

Superficies sin pintar

Superficies muy lisas (por ejemplo alisado con cemento): tratar previamente con una solución de ácido clorhídrico diluido en agua (1 litro de ácido por 3 litros de agua), a fin de otorgarle una rugosidad necesaria para la buena adhesión de la pintura. Enjuagar con abundante cantidad de agua para suprimir el resto de ácido. Piscinas recién construidas: dejar transcurrir 2 meses de uso antes de pintar.

Es indispensable, que la superficie esté exenta de alcalinidad, de sales propias del cemento o revoque nuevo que pueda afectar la aplicación posterior de **Braike Piscinas**.

Transcurrido el período, deberá eliminarse la arena, el musgo y la suciedad adherida con un cepillo de cerda dura. Luego, para alcanzar una óptima penetración y adherencia del producto, aplicar con pincel la primera mano de **Braike Piscinas** diluida al 50% en el solvente indicado.

Una vez transcurridas las 8 hs. aplicar la segunda mano (a pincel o rodillo) con la mínima dilución recomendada (hasta un 10 % en el diluyente indicado).

En cambio, cuando se emplea soplete para la aplicación de **Braike Piscinas** es aconsejable, en ambas manos, diluir el producto al 50% con el diluyente indicado.

Piscinas pintadas en buenas condiciones: lavar con agua y detergente, frotando intensamente con cepillo de cerda para descartar la suciedad. Ejecutar esta actividad con máxima eficacia, ya que sobre sectores sucios o inadecuadamente lavados, disminuye la duración de la pintura.

Piscinas que presentan pintura floja o ampollada: quitar con profundo rasqueteado o con cepillo de alambre; en piletas de gran tamaño es conveniente arenar.

Piscinas pintadas a la cal: eliminar toda la cal adherida con cepillo, lija gruesa o arenado. Limpiar la superficie con cepillo, agua y detergente para suprimir restos de suciedad.

Datos útiles: Se recomienda, aplicar con pincel la primera capa de pintura para brindar más penetración por la fuerza mecánica de las cerdas. En todos los casos, cuando las superficies se encuentren a la sombra, deberá aplicarse Braike Piscinas en días secos y templados, verificando que se presenten limpias y sin humedad (vaciada la piscina, dejar 48 hs. de secado).

- No es aconsejable, aplicar mayor cantidad de manos de pinturas que las indicadas (con 2 manos se obtiene el mejor espesor), ni el aumento y variación de los porcentajes de dilución.
- Las excesivas capas de pintura no otorgan una protección adicional, sino que pueden ocasionar imperfecciones en el recubrimiento.
- La piscina recién pintada deberá permanecer vacía una semana en época estival y dos semanas en invierno.
- Para el pintado de partes metálicas (barandillas, cañerías, etc.) se aplica el mismo procedimiento, cuidando que el metal esté limpio y desoxidado.
- Cuando la piscina está recién construida, es preciso esperar dos meses para el pintado de la misma. Durante ese período, es aconsejable que contenga agua.

TIPO DE VEHÍCULO

PESO ESPECÍFICO

VISCOSIDAD

BRILLO

PH

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

CONTENIDO SÓLIDO

RESINA ACRÍLICA (PLIOLITE)

1.2 - 1.5

80 a 85 UK

SEMI MATE

8.5 - 9

2 AÑOS

34 A 36 %

TIEMPO DE SECADO

REPINTADO ENTRE MANOS

CURADO TOTAL

NÚMERO DE MANOS

RENDIMIENTO

DILUCIÓN

ESPESOR PELÍCULA SECA

30 MIN (TACTO)

6 HORAS

7 DÍAS

2 MANOS

DE 8 a 10 M2 X LITRO

XILENO HASTA UN 10%

30 µc

FABRICADO POR
Best Paint
Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite su ingestión, el contacto con los ojos, mucosa y piel en forma prolongada. Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
No inflamable. En caso de ingestión comunicarse al Servicio de toxicología: Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/ 2247
0810-888-2453 (aike) / www.aikepinturas.com.ar