



# VIDAKÉ

ANTIMICROBIANA × NANOTECNOLOGÍA

## DESCRIPCIÓN:

Es una pintura de alta calidad con el agregado de un agente antimicrobiano, desarrollada con nano partículas de plata. Uso en interior en ambientes donde exista el peligro de alta contaminación microbiana, como es el caso de hospitales, industrias alimenticias, restaurantes, etc. Su formulación contine pigmentos micronizados que logran un alto poder cubritivo y gran durabilidad. Su estructura reológica autocontrolante le otorga óptimo rendimiento, fácil aplicación y muy bajo salpicado. Es excelente para uso interior.

## COLORES:

Se provee en color blanco para los dos brillos de la presentación, se le puede agregar hasta un máximo de 240cc x cada 4Lts de Entonador Universal Aikolor, logrando una amplia gama de colores.

## PRESENTACIÓN:

Envases 10 y 20 Lts.

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

Tiempo de Secado: 1 hora al tacto; tres horas para repintar.  
Es altamente lavable luego de 7 días de secado.  
Es importante pintar el producto en condiciones ambientales de temperatura entre 4°C y 40°C y humedad menor a 80%

## RENDIMIENTO:

Es de 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la superficie.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de polvo, libre de restos de hongos y capas de pintura flojas. En todos los casos es vital lavar las superficies con una solución del 10% de lavandina concentrada en agua, para obtener el mejor resultado de la pintura.

**Superficies nuevas:** Tratar, de ser necesario, con una mano de Fijador Sellador UNE. Finalizar con una dos o tres manos de Látex para Interiores VIDAKE.

**PRODUCTO:** Pintura al látex para interiores mate o satinada.

**MARCA:** AIKE. VIDAKE

**Superficies a repintar:** Eliminar las partes flojas de la pintura anterior, al igual que las partes gruesas de pintura a la cal con profundo rasqueteado. Aplicar una mano de Fijador Sellador UNE, rellenar las imperfecciones con Enduido interior UNE, dar una mano de Fijador Sellador UNE y terminar el trabajo con dos o tres manos de Látex para Interiores VIDAKE.

Una vez terminado el trabajo, nunca lavar la pintura VIDAKE con algún desinfectante o lavandina, solo lavar la superficies en el caso de necesitarlo, con agua y detergente, para evitar alteración de la nano partícula de plata y disminuir su eficiencia.

## APLICACIÓN:

Se aplica con pincel, rodillo o soplete. De ser necesario diluir con poco agua. Dejar secar 3 horas para repintar; Lavar los elementos empleados con agua y jabón antes que se sequen.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Atención: Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Provoca una leve irritación cutánea (ante contactos prolongados). Puede provocar una lesión cutánea alérgica en personas muy sensibles. Puede ser nocivo si se inhala. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar al aire libre o en lugares bien ventilados. Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos/la cara. No inflamable. En caso de ingestión comunicarse al Servicio de Toxicología: Centro Nacional de Intoxicados, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247. 0810-888-2453 (aike) / [www.aikepinturas.com.ar](http://www.aikepinturas.com.ar)

## DATOS TÉCNICOS:

**Pe:** Satinado: 1,28 +/- 0.03 gs/cm<sup>3</sup>

Mate 1,37 +/- 0,03 gs/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad:** Satinado 85-90, Mate 90-95UK

**Sólidos:** Satinado: 51 +/- 2% Mate: 53 +/- 2%

**Poder cubritivo:** dos manos

**PH:** 8 - 9

**VOC MAX :** 1.95% P/P

<b>VOC</b> Glicoles	1%
Aguarrás mineral	0.7%
Amoniaco	0.15%
Monómeros libres	<0,1%