



UNE Fijador al Agua

Une, es una amplia línea de accesorios formulada tanto para uso interior como exterior, diseñada para satisfacer las necesidades previas de protección y decoración de las superficies. El mix de productos se distingue por su calidad y exclusiva formulación, brindando un gran beneficio en la aplicación de pinturas y acabados.

Une enduido interior repara pequeñas grietas, saltaduras, fisuras en las superficies. Se obtiene una textura lisa y uniforme previa al pintado.

Une enduido interior exterior formulado para ejecutar trabajos en superficies exteriores con el objetivo de reparar grietas, rajaduras e imperfecciones. Es un producto de alta consistencia y plasticidad.

Preparación de superficies: se aplica sobre superficies firmes, libres de polvo y grasitud. Cuando la superficie presenta roturas, fisuras mayores o filtraciones de humedad, es aconsejable reparar con revoque y dejar secar este antes de aplicar el enduido.

Superficies sin pintar: es necesario que se encuentren firmes y cepillar para eliminar el polvo.

Superficies pintadas: previamente, deberán eliminarse las pinturas mal adheridas (sean a la cal o de otro tipo), o los revoques flojos con la utilización de un cepillo duro y se aplicará **Une acondicionador** de superficies.

Enduido para exterior debe recibir una capa de pintura a la brevedad para evitar que se moje por la lluvia. Además, debe ser lijado antes de las 24 hs. de secado debido a la alta dureza que adquiere.

Siempre aplicar una mano de **Une acondicionador** de superficies en exterior o **Une fijador** al agua en interior antes y después de aplicar el **Une enduido**.

Aplicación: espátula, llana metálica o goma de masillar.

Cantidad de manos: una, de acuerdo a la superficie a tratar.

Dilución: no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, sólo una mínima cantidad de agua.

Secado: 4 horas. 1 hora entre capas.

Lavado de los elementos: agua y jabón.

Rendimiento: 2 m² por litro.

Une fijador al agua es un producto no pigmentado que acondiciona las superficies de mampostería, ladrillo, yeso, nuevas o envejecidas. Posee un excelente sellado en zonas de absorción desparejas, fija los restos de áreas flojas, con un expeditivo secado y ausencia de olor en el ambiente.

Puede ser entonado con el agregado de hasta 15 ml. de **Aikolor entonador** por cada litro de Une fijador al agua sin diluir. También puede entonarse agregándole hasta un 5% de pintura de acabado cuando sea látex.

Preparación de superficies:

Superficies sin pintar: En general, las superficies de yeso no requieren ninguna preparación, salvo cuando se trate de un yeso llamado muerto. En las superficies de revoque a la cal fina suprimir la arena floja y polvillo presente.

Superficies pintadas: deben encontrarse libres de polvo.

En las zonas donde la pintura anterior esté floja o mal adherida, se deben eliminar. En cambio, cuando la pintura esté firme y en buenas condiciones, solamente se lijará para mejorar la adherencia.

En todos los casos aplicar una mano de **Une fijador al agua** con la dilución adecuada para la superficie.

Aplicación: pincel, rodillo, soplete.

Cantidad de manos: una, de acuerdo a la superficie a tratar.

Dilución: no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, sólo una mínima cantidad de agua.

Secado: 1 hora, pudiendo variar según la absorción de la pared, dilución y humedad del ambiente."

Lavado de los elementos: agua y jabón.

Rendimiento:

1 litro de fijador + 3 litros de agua = 75 m²

1 litro de fijador + 2 1/2 de agua = 35m²

TIPO DE VEHÍCULO

ESTILENO ACRÍLICO

PESO ESPECÍFICO

0.99 - 1.01

VISCOCIDAD

88 a 91 UK

BRILLO

SATINADO

PH

8.3 - 8.7

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

2 AÑOS

CONTENIDO SÓLIDO

75 a 78 %

TIEMPO DE SECADO

30 MIN (TACTO)

REPINTADO ENTRE MANOS

4 A 6 HORAS

CURADO TOTAL

24 DÍAS

NÚMERO DE MANOS

1 O 2 MANOS

RENDIMIENTO

DE 15 M² X LITRO

DILUCIÓN

3 PARTES DE AGUA, 3 DE FIJADOR

ESPESOR PELÍCULA SECA

15 µc

FABRICADO POR
Best Paint
Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite su ingestión, el contacto con los ojos, mucosa y piel en forma prolongada. Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
No inflamable. En caso de ingestión comunicarse al Servicio de toxicología: Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/ 2247
0810-888-2453 (aike) / www.aikepinturas.com.ar