



## UNE Fondo Anticorrosivo

**Une**, es una amplia línea de accesorios formulada para uso interior como exterior, diseñada para satisfacer las necesidades previas de protección y decoración de las superficies. El mix de productos se distingue por su calidad y exclusiva formulación, brindando un gran beneficio en la aplicación de pinturas y acabados.

**Une acondicionador de superficie:** formulado para evitar el descascaramiento que podría producirse en las superficies con restos de pintura al agua en polvo o a la cal y en productos similares con escasa cohesión.

Es un fijador óleo-resinoso, para el tratamiento de superficies interiores y exteriores donde se requiere un mejor sellado y adherencia de la pintura de terminación. Penetra en la pared sin formar películas, logrando una superficie firme y resistente.

**Une fondo convertidor:** es elaborado con resinas alquídicas-poliéster, aditivos convertidores y pigmentos anticorrosivos, que procuran protección en las superficies de hierro para su posterior pintado con **Aikolor esmalte sintético**.

Es un producto de uso interior como exterior que, por su composición, convierte el óxido e inactiva la corrosión brindando una máxima adherencia y protección en rejas, verjas, enrejados, vallas y superficies metálicas.

**Une fondo anticorrosivo:** es un sintético antióxido de uso interior como exterior, que forma una película lisa y resistente para asegurar una base ideal para la protección de superficies de hierro, para su posterior pintado con Aikolor esmalte sintético.

**Une fondo blanco sintético para madera:** sella los poros de la madera uniformando su absorción, permitiendo la preparación de la superficie para su posterior pintado con **Aikolor esmalte sintético**. Formulado para uso interior como exterior, proporciona una capa de excelente adherencia y facilidad en el lijado.

### Rendimiento

12 a 14 M2 por litro por mano



pincel



rodillo



soplete

Es aconsejable aplicar el producto en capas delgadas.

### Cantidad de manos



2 manos. De acuerdo a la superficie a tratar.

### Dilución



Aguarrás mineral. Se aconseja no superar el 5% de dilución.

### Secado



2 a 4 hs. al tacto y de 6 a 8 horas para repintar

### Lavado de los elementos



Aguarrás

TIPO DE VEHÍCULO

-

PESO ESPECÍFICO

1.50 - 1.52

VISCOSIDAD

74 a 78 UK

BRILLO

MATE

PH

-

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

2 AÑOS

CONTENIDO SÓLIDO

75 a 78 %

TIEMPO DE SECADO

1 HORA (TACTO)

REPINTADO ENTRE MANOS

4 HORAS

CURADO TOTAL

7 DÍAS

NÚMERO DE MANOS

2 MANOS

RENDIMIENTO

DE 10 M2 X LITRO

DILUCIÓN

AGUARRÁS HASTA UN 15% MÁX

ESPESOR PELÍCULA SECA

75 a 100 µc

FABRICADO POR

# Best Paint

Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite su ingestión, el contacto con los ojos, mucosa y piel en forma prolongada. Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado. **No inflamable.** En caso de ingestión comunicarse al Servicio de toxicología: Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/ 2247

0810-888-2453 (aike) / [www.aikepinturas.com.ar](http://www.aikepinturas.com.ar)