



UNE Fondo Blanco

Une, es una amplia línea de accesorios formulada para uso interior como exterior, diseñada para satisfacer las necesidades previas de protección y decoración de las superficies. El mix de productos se distingue por su calidad y exclusiva formulación, brindando un gran beneficio en la aplicación de pinturas y acabados.

Une acondicionador de superficie: formulado para evitar el descascaramiento que podría producirse en las superficies con restos de pintura al agua en polvo o a la cal y en productos similares con escasa cohesión.

Es un fijador óleo-resinoso, para el tratamiento de superficies interiores y exteriores donde se requiere un mejor sellado y adherencia de la pintura de terminación. Penetra en la pared sin formar películas, logrando una superficie firme y resistente.

Une fondo convertidor: es elaborado con resinas alquídicas-poliéster, aditivos convertidores y pigmentos anticorrosivos, que procuran protección en las superficies de hierro para su posterior pintado con **Aikolor esmalte sintético**.

Es un producto de uso interior como exterior que, por su composición, convierte el óxido e inactiva la corrosión brindando una máxima adherencia y protección en rejas, verjas, enrejados, vallas y superficies metálicas.

Une fondo anticorrosivo: es un sintético antióxido de uso interior como exterior, que forma una película lisa y resistente para asegurar una base ideal para la protección de superficies de hierro, para su posterior pintado con Aikolor esmalte sintético.

Une fondo blanco sintético para madera: sella los poros de la madera uniformando su absorción, permitiendo la preparación de la superficie para su posterior pintado con **Aikolor esmalte sintético**. Formulado para uso interior como exterior, proporciona una capa de excelente adherencia y facilidad en el lijado.

Rendimiento

12 a 14 M2 por litro por mano



pincel



rodillo



soplete

Es aconsejable aplicar el producto en capas delgadas.

Cantidad de manos



2 manos. De acuerdo a la superficie a tratar.

Dilución



Aguarrás mineral. Se aconseja no superar el 5% de dilución.

Secado



2 a 4 hs. al tacto y de 6 a 8 horas para repintar

Lavado de los elementos



Aguarrás

TIPO DE VEHÍCULO

PESO ESPECÍFICO

VISCOSIDAD

BRILLO

PH

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

CONTENIDO SÓLIDO

RECINA ALQUIDICA

1.44 - 1.48

78 a 82 UK

MATE

-

2 AÑOS

72.5 a 74.5 %

TIEMPO DE SECADO

REPINTADO ENTRE MANOS

CURADO TOTAL

NÚMERO DE MANOS

RENDIMIENTO

DILUCIÓN

ESPESOR PELÍCULA SECA

5 MIN (TACTO)

6 HORAS

7 DÍAS

2 MANOS

DE 9 M2 X LITRO

AGUARRÁS HASTA UN 20% MÁX

75 µc