



UNE Enduido Interior y Exterior

UNE, es una amplia línea de accesorios formulada tanto para uso interior como exterior, diseñada para satisfacer las necesidades previas de protección y decoración de las superficies. El mix de productos se distingue por su calidad y exclusiva formulación, brindando un gran beneficio en la aplicación de pinturas y acabados.

Une enduido interior repara pequeñas grietas, saltaduras, fisuras en las superficies. Se obtiene una textura lisa y uniforme previa al pintado.

Une enduido interior exterior formulado para ejecutar trabajos en superficies exteriores con el objetivo de reparar grietas, rajaduras e imperfecciones. Es un producto de alta consistencia y plasticidad.

Preparación de superficies: se aplica sobre superficies firmes, libres de polvo y grasitud. Cuando la superficie presenta roturas, fisuras mayores o filtraciones de humedad, es aconsejable reparar con revoque y dejar secar este antes de aplicar el enduido.

Superficies sin pintar: es necesario que se encuentren firmes y cepillar para eliminar el polvo.

Superficies pintadas: previamente, deberán eliminarse las pinturas mal adheridas (sean a la cal o de otro tipo), o los revoques flojos con la utilización de un cepillo duro y se aplicará **Une acondicionador** de superficies.

Enduido para exterior debe recibir una capa de pintura a la brevedad para evitar que se moje por la lluvia. Además, debe ser lijado antes de las 24 hs. de secado debido a la alta dureza que adquiere.

Siempre aplicar una mano de **Une acondicionador** de superficies en exterior o **Une fijador** al agua en interior antes y después de aplicar el **Une enduido**.

Aplicación: espátula, llana metálica o goma de masillar.

Cantidad de manos: una, de acuerdo a la superficie a tratar.

Dilución: no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, sólo una mínima cantidad de agua.

Secado: 4 horas. 1 hora entre capas.

Lavado de los elementos: agua y jabón.

Rendimiento: 2 m² por litro.

Une fijador al agua es un producto no pigmentado que acondiciona las superficies de mampostería, ladrillo, yeso, nuevas o envejecidas. Posee un excelente sellado en zonas de absorción desparejas, fija los restos de áreas flojas, con un expeditivo secado y ausencia de olor en el ambiente.

Puede ser entonado con el agregado de hasta 15 ml. de **Aikolor entonado** por cada litro de Une fijador al agua sin diluir. También puede entonarse agregándole hasta un 5% de pintura de acabado cuando sea látex.

Preparación de superficies:

Superficies sin pintar: En general, las superficies de yeso no requieren ninguna preparación, salvo cuando se trate de un yeso llamado muerto. En las superficies de revoque a la cal fina suprimir la arena floja y polvillo presente.

Superficies pintadas: deben encontrarse libres de polvo.

En las zonas donde la pintura anterior esté floja o mal adherida, se deben eliminar. En cambio, cuando la pintura esté firme y en buenas condiciones, solamente se lijará para mejorar la adherencia.

En todos los casos aplicar una mano de **Une fijador al agua** con la dilución adecuada para la superficie.

Aplicación: pincel, rodillo, soplete.

Cantidad de manos: una, de acuerdo a la superficie a tratar.

Dilución: no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, sólo una mínima cantidad de agua.

Secado: 1 hora, pudiendo variar según la absorción de la pared, dilución y humedad del ambiente."

Lavado de los elementos: agua y jabón.

Rendimiento:

1 litro de fijador + 3 litros de agua = 75 m²

1 litro de fijador + 2 1/2 de agua = 35m²

TIPO DE VEHÍCULO

ESTILENO ACRÍLICO

PESO ESPECÍFICO

1.78 - 1.81

VISCOSIDAD

95 a 105 UK

BRILLO

MATE

PH

9.0 - 10

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

1 AÑO

CONTENIDO SÓLIDO

72 a 75 %

TIEMPO DE SECADO

30 MIN (TACTO)

REPINTADO ENTRE MANOS

6 HORAS

CURADO TOTAL

48 HORAS

NÚMERO DE MANOS

1 MANO

RENDIMIENTO

DE 5 M² X LITRO

DILUCIÓN

NO REQUIERE

ESPESOR PELÍCULA SECA

100 µc

FABRICADO POR

Best Paint

Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños, Evite su ingestión, el contacto con los ojos, mucosa y piel en forma prolongada. Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado. **No inflamable.** En caso de ingestión comunicarse al Servicio de toxicología: Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/ 2247

0810-888-2453 (aike) / www.aikepinturas.com.ar